

## TIBUR WHITE RECT 120X278

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE     |
|----------------|-------------|------------|------------|
| <b>A045666</b> | 120X278     | 6,50       | PC BIA UGL |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                              |                 |                           |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme               | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Tiefe Abriebfestigkeit       | EN ISO 10545-06 | 175                       |
| Widerstand gegen Wärmeschock | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit           | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | UHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                      |            |     |
|----------------------|------------|-----|
| Rutschfestigkeit (R) | EN 16165-B | R10 |
|----------------------|------------|-----|