

## EQUATION STONE 6,5X20

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|----------------|-------------|----------------|--------|
| <b>A039277</b> | 6,5X20      | 9,20           | PC BIB |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                           |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | 0,5% < E < 3%             |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 47,9 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                  |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                  |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |