

## LAUTIA WHITE 7,5X15

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A041039</b> | 7,5X15      | 6,90           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 22 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel       | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## LAUTIA AQUA 7,5X15

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A041042</b> | 7,5X15      | 6,80           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 22 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## LAUTIA BLUE 7,5X15

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A041043</b> | 7,5X15      | 6,90           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | 3% < E < =6%            |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 22 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## LAUTIA ROSE 7,5X15

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A041041</b> | 7,5X15      | 6,80           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 22 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## LAUTIA CANDY 7,5X15

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A041040</b> | 7,5X15      | 7,10           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 22 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel       | EN ISO 10545-12 | 0.00                    |

#### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## LAUTIA ANTHRACITE 7,5X15

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A041044</b> | 7,5X15      | 6,90           | REVESTI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                         |                 |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau     | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 22 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien  | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |