APE
best *for* you

# MONTBLANC WHITE MATT RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A035618** | 60x120 | 9,20 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 44 $N/mm^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# MONTBLANC WHITE POLISHED RECT 60X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A035619** | 60x120 | 9,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ROD. MONTBLANC WHITE MATT

# 7,5X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A035709** | 7,5x60 | 9,40 | PC BIA GL |

| DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | 0.00 |

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | 0.00 |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | $0.00^{2}$ |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | 0.00 |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | 0.00 |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

| PROPRIÉTÉS CHIMIQUES | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 0.00 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ROD. MONTBLANC WHITE POL

# 7,5X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A035708** | 7,5x60 | 9,40 | PC BIA GL |

| DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | 0.00 |

| PROPRIÉTÉS PHYSIQUES | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | 0.00 |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | $0.00^{2}$ |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | 0.00 |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | 0.00 |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


| PROPRIÉTÉS CHIMIQUES | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 0.00 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO NISO IZQ.



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040865** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO NISO DCHA.



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040866** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# LAVABO DE PIE ROMA

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040867** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO AXEL IZQ.



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040868** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO AXEL DCHA.



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040869** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO AXEL CEN.



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040870** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO AXEL DOBLE 160



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040871** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES


| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO ENEA IZQ.



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040872** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO ENEA DCHA.



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040873** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO ENEA CEN.



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040874** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# LAVABO ENEA DOBLE 160



| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040875** | | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.