CARMEN
true tiles



# ARKA WHITE 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045077** | 11,6x11,6 | 7,80 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA WHITE 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045087** | 5,8X11,6 | 8,10 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA WHITE 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045098** | 5,8X11,6 | 10,50 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA WHITE 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045108** | 5,8X11,6 | 10,60 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# ARKA BONE 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045083** | 11,6x11,6 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | III |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA BONE 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045093** | 5,8X11,6 | 8,10 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | III |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA BONE 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045104** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | III |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA BONE 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045114** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | III |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# ARKA TEAL 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045081** | 11,6x11,6 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA TEAL 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045091** | 5,8X11,6 | 8,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA TEAL 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045102** | 5,8X11,6 | 10,50 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |




Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA TEAL 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045112** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# ARKA COTTO 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045084** | 11,6x11,6 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA COTTO 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045094** | 5,8X11,6 | 8,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA COTTO 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045105** | 5,8X11,6 | 10,50 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA COTTO 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045115** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# ARKA STEEL 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045080** | 11,6x11,6 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA STEEL 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045090** | 5,8X11,6 | 8,50 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA STEEL 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045101** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |




Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA STEEL 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045111** | 5,8X11,6 | 10,50 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# ARKA BLUE 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045079** | 11,6x11,6 | 7,80 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA BLUE 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045089** | 5,8X11,6 | 8,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA BLUE 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045100** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA BLUE 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045110** | 5,8X11,6 | 10,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# ARKA GREEN 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045078** | 11,6x11,6 | 7,80 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA GREEN 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045088** | 5,8X11,6 | 8,10 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA GREEN 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045099** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA GREEN 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045109** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |


## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# ARKA NIGHT 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045082** | 11,6x11,6 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA NIGHT 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045092** | 5,8X11,6 | 8,50 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA NIGHT 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045103** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA NIGHT 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045113** | 5,8X11,6 | 10,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | II |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# ARKA SILVER 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045086** | 11,6x11,6 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLC |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA SILVER 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045096** | 5,8X11,6 | 8,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLC |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA SILVER 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045107** | 5,8X11,6 | 10,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLC |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA SILVER 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045117** | 5,8X11,6 | 10,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLC |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles



# ARKA GOLDEN 11,6X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045085** | 11,6x11,6 | 8,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLC |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ARKA GOLDEN 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045095** | 5,8X11,6 | 8,20 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLC |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |


apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# ONA GOLDEN 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045106** | 5,8X11,6 | 10,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLC |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.

CARMEN
true tiles

# FORMA GOLDEN 5,8X11,6

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A045116** | 5,8X11,6 | 10,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GLC |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.