

## NEVE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042019</b> | 60X120 REV   | 7,10          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MANDORLA RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042434</b> | 60X120 REV   | 7,20          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |



## BREZZA BIANCO MIX RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A043768</b> | 60X120 REV   | 7,20          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## BAROQUE BLU MIX RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A043767</b> | 60X120 REV   | 7,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |



## CARENO SERA RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041907</b> | 60X120 REV   | 7,10          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## LARIO BIANCO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041898</b> | 60X120 REV   | 8,40          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## CHLOE BIANCO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042714</b> | 60X120 REV   | 8,40          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## LECCO BIANCO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041899</b> | 60X120 REV   | 8,10          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## DUOMO BIANCO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042721</b> | 60X120 REV   | 8,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## DUOMO BEIGE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A043481</b> | 60X120 REV   | 8,30          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## DUOMO VERDE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042725</b> | 60X120 REV   | 8,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## DUOMO NUVOLE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042724</b> | 60X120 REV   | 7,90          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## BELLAGIO BIANCO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041896</b> | 60X120 REV   | 8,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## BELLAGIO BEIGE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A043080</b> | 60X120 REV   | 7,90          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## BELLAGIO VERDE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042881</b> | 60X120 REV   | 8,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## BELLAGIO NUVOLE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041897</b> | 60X120 REV   | 8,30          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |



## COMO BLU MIX RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042331</b> | 60X120 REV   | 8,20          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |



## GERA AVORIO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041909</b> | 60X120 REV   | 8,20          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## SORICO BIANCO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041938</b> | 60X120 REV   | 8,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## SORICO MANDORLA RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A043766</b> | 60X120 REV   | 8,00          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MARLY NEVE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A043770</b> | 60X120 REV   | 8,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MARLY MANDORLA RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A043771</b> | 60X120 REV   | 8,10          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MARLY BLU RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A043769</b> | 60X120 REV   | 8,40          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## VARENNA AVORIO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041906</b> | 60X120 REV   | 7,20          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## LECENO AVORIO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041908</b> | 60X120 REV   | 7,20          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## DOMASO AVORIO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041904</b> | 60X120 REV   | 7,00          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## VARENNA GRIGIO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041996</b> | 60X120 REV   | 7,10          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## LECENO GRIGIO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041997</b> | 60X120 REV   | 7,10          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## DOMASO GRIGIO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A041995</b> | 60X120 REV   | 7,00          | REVESTI |

### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MAJESTIC BIANCO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042715</b> | 60X120 REV   | 7,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MAJESTIC MANDORLA RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042716</b> | 60X120 REV   | 7,10          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MAJESTIC AZZURRO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042722</b> | 60X120 REV   | 6,90          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MAJESTIC VERDE RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042717</b> | 60X120 REV   | 7,10          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |

## MAJESTIC CORALLO RECT 60X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A042723</b> | 60X120 REV   | 7,00          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                    |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme                |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |