


## FLAT SNOW 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037250</b> | 5X20         | 8,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 88                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## THREE-D SNOW 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037242</b> | 5X20         | 11,10         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 88                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CUPS SNOW 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037230</b> | 5X20         | 11,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 88                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PYRAMID SNOW 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037234</b> | 5X20         | 11,50         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 88                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## FLAT GREY 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037251</b> | 5X20         | 8,10          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 71                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## THREE-D GREY 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037243</b> | 5X20         | 10,90         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 71                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CUPS GREY 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037231</b> | 5X20         | 11,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 71                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PYRAMID GREY 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037235</b> | 5X20         | 11,50         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 71                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## FLAT PALLADIUM 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037370</b> | 5X20         | 8,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 68                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CUPS PALLADIUM 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037365</b> | 5X20         | 11,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 68                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PYRAMID PALLADIUM 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037366</b> | 5X20         | 11,50         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 68                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## FLAT BLUE 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037253</b> | 5X20         | 7,80          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 54                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## THREE-D BLUE 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037245</b> | 5X20         | 11,60         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 54                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CUPS BLUE 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037233</b> | 5X20         | 11,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 54                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PYRAMID BLUE 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037237</b> | 5X20         | 11,50         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 54                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## FLAT TERRACOTA 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037656</b> | 5X20         | 8,20          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 56                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |



## THREE-D TERRACOTA 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037655</b> | 5X20         | 11,10         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 56                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CUPS TERRACOTA 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037653</b> | 5X20         | 11,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 56                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## FLAT NIGHT 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037252</b> | 5X20         | 7,80          | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 11                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## THREE-D NIGHT 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037244</b> | 5X20         | 11,60         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 11                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## CUPS NIGHT 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037232</b> | 5X20         | 11,20         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE


|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 11                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## PYRAMID NIGHT 5X20

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A037236</b> | 5X20         | 11,50         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                                        |                 |                        |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua                   | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione              | EN ISO 10545-04 | => 20N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza allo shock termico          | EN ISO 10545-09 | Conforme               |
| Resistenza al gelo                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |
| Valore di riflettanza della luce (LRV) |                 | 11                     |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 5   |