
APE
best *for* you

# COLEMANITE STONE DARK RECT 60X120

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A044789** | 60X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07 | III |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GB |

## CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia al deslizamiento (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R) | EN 16165-B | R10 |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A | B |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.