APE
best *for* you

# COLORFUL WHITE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039749** | 30X90 | 8,80 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 $N/mm^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# CHEVY WHITE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A040439** | 30X90 | 9,20 | REVESTI |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# COLORFUL CHAMPAGNE RECT

# 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039755** | 30X90 | 8,90 | REVESTI |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# CHEVY CHAMPAGNE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A040443** | 30X90 | 8,60 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# DAINTREE CHAMPAGNE RECT

# 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039760** | 30X90 | 8,70 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# MACBETH CHAMPAGNE RECT

# 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039762** | 30X90 | 9,10 | REVESTI |



| DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

| PROPIEDADES FÍSICAS | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 $N/mm^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

| PROPIEDADES QUÍMICAS | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# ROMANTIC CHAMPAGNE RECT

# 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039763** | 30X90 | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# COLORFUL TIDE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039753** | 30X90 | 9,10 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# ROMANTIC TIDE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039759** | 30X90 | 9,10 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# COLORFUL MARINE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039754** | 30X90 | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# COLORFUL TURQUOISE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039752** | 30X90 | 8,80 | REVESTI |



## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# CHEVY TURQUOISE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A040441** | 30X90 | 9,10 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# SELECTA TURQUOISE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039758** | 30X90 | 8,90 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 $N/mm^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.

APE
best *for* you

# COLORFUL ROUGE RECT 30X90

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO |
|---|---|---|---|
| **A039756** | 30X90 | 8,80 | REVESTI |

## DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |

## PROPIEDADES FÍSICAS

| | | |
|---|---|---|
| Absorción de agua | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Resistencia a la flexión | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm$^2$ |
| Resistencia al cuarteo | EN ISO 10545-11 | Cumple |

## PROPIEDADES QUÍMICAS

| | | |
|---|---|---|
| Resistencia a ácidos | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistencia a álcalis | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistencia a productos de limpieza | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA |
| Resistencia a las manchas | EN ISO 10545-14 | 5 |



Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.