

## ZAIKU CARAMELLO MATT RECT

### 80X80

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A036522</b>  | 80x80       | 8,70         | PC BIA GL |



#### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 51 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | III                       |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

#### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5  |

#### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |      |
|----------------------------------|----------------|------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | 0.00 |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,44 |